Materialien, Konstruktion

Das Konstruktionsmaterial für T.segment-Türen und LTD-Teile ist eine 18 mm dicke Spanplatte, die mit Melaminharz beschichtet ist und für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen ist. Die Möbelfront kann dreiteilig [3D] oder fünfteilig [5D] sein. Das verwendete Material ist gesundheitlich unbedenklich, hochbeständig gegen UV-Strahlung und stabil.

Die Skala des LTD-Angebots umfasst etwa 30 Ausführungen von Holzdekoren bis hin zu Unifarben in verschiedenen Oberflächenstrukturen. Ein umfassendes Angebot des LTD-Sortiments finden Sie im Produktkatalog oder unter http://www.trachea.cz/cz/dvirka-trachea/skladana-dvirka. Nach Überprüfung können nicht standardmäßige Dekore und Lieferanten mit einem individuellen Preis und Liefertermin vereinbart werden.

Ausführung

- 3D-Ausführung: Kombination LTD 18 mm / LTD 18 mm oder LTD 18 mm / gehärtetes Glas 4 mm, 6 mm
- 5D-Ausführung: Kombination LTD 18 mm / LTD 10 mm oder LTD 18 mm / Glas 4 mm
- mehr als 30 LTD-Dekore auf Lager
- für die Füllung von T.segment wird LTD 10 mm, Glas in verschiedenen Ausführungen oder ein Massivgitter verwendet
- LTD 10 mm wird standardmäßig nicht in Vollformaten angeboten, Kleben ist standardmäßig nicht möglich, eine individuelle Vereinbarung ist jedoch möglich

Toleranzen

- die Maßtoleranz des Produkts gegenüber den in der Dokumentation angegebenen Werten kann ± 1 mm betragen.
- die vom Hersteller angegebene Maßtoleranz für Dicke beträgt ±0,3 mm bei mehrfacher Laminierung ± 0,5 mm, max. Plattendurchbiegung beträgt max. 2 mm / 1 m

Grenzabmessungen

- 3D LTD 18 mm / LTD 18 mm: min. 260 x 120 mm / max. 1.196 mm x 2.050 mm
- 3D LTD 18 mm / Glas 4 mm: min. 260 x 140 mm / max. 600 mm x 750 mm
- 3D LTD 18 mm / Glas 6 mm: min. 260 x 140 mm / max. 800 mm x 1.400 mm
- 5D LTD 18 mm / LTD 10 mm: min. 260 x 170 mm / max. 1.196 mm x 1.996 mm
- 5D LTD 18 mm / Glas 4 mm: min. 260 x 260 mm / max. 1.196 mm x 1.196 mm
- LTD Teile: min. 100 mm x 100 mm geklebt, 20 mm x 100 mm nur geschnitten/ max. 2.040 x 2.770, wobei die erste Dimension die Breite, die zweite die Höhe nach Maserung darstellt

Bei Anforderungen zum Verkleben kleinerer Abmessungen kann nach Vereinbarung ein kombiniertes Format implementiert werden, mit der Maßgabe, dass nach dem Schneiden max. 3 Kanten geklebt werden.

Verwendung und Anweisungen

- Verwendung für Möbelfronten und Möbelteile in Innenräumen von Wohnungen, Häusern und Geschäftsräumen
- die Wärmebeständigkeit beträgt für Langzeiteinwirkung (länger als 1 Stunde) max. 50 °C, kurzfristig (bis zu 1 Stunde) max. 90 °C, die Wärmebeständigkeit der geklebten Fugen beträgt 70 °C
- vermeiden Sie die direkte Einwirkung von Feuer und installieren Sie bei heißer Luft und anderen Wärmequellen abschirmende Edelstahlstreifen aus unserem Angebot (Hitzeschild) an den angrenzenden Möbelteilen mit oder halten Sie einen Mindestabstand von 20 mm zu den Verbrauchern ein
- die Toleranz der Produktabmessungen ist gemäß ČSN 91 0001 angegeben. Holzmöbel, Flächendurchbiegung und Dickentoleranz laut Hersteller